



tesa® 64958

Produkta Informācija



Divpusēja PE putu montāžas līm lente

Produkta apraksts

tesa® 64958 ir balta, divpusēja līm lente vispārējiem montāžas darbiem ar PE putu starpslāni un sintētiskā kaučuka līmvielu.

Īpašas tesa® 64958 iezīmes:

- PE putas, kas ļoti labi pielāgojas formai
- Augsts tūlītējais savienojuma spēks pat uz raupjām vai nelīdzinām virsmām
- Augsts savienojuma stiprums pie zema kontakta spiediena
- Augsts savienojuma stiprums uz zemas virsmas enerģijas pamatnēm

Lietojumi

- POS displeju izgatavošana
- Iekštelpu zīmju un plakātu uzstādīšana
- Plauktu malu etiķešu sistēmu uzstādīšana
- Papildu amortizācija un trokšņa novēršana

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| • Atdalošā slāņa veids | pergamīns | • Kopējais biezums | 1050 µm |
| • Atdalošā slāņa svars | 80 g/m ² | • Krāsa | balta |
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna putas | • Starpslāņa biezums | 70 µm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--------------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 200 % | • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | vidēji, labi |
| • Stiepes izturība | 7 N/cm | • Saķere | labi |
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 40 °C | • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | vidēji, labi |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | vidēji, labi | • Temperatūras izturība īstermiņā | 60 °C |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64958>



tesa[®] 64958

Produkta Informācija

Pieķeršanās vērtībām

• PC (sākotnējā)	4 N/cm	• PP (sākotnējā)	4 N/cm
• PC (pēc 14 dienām)	4 N/cm	• PP (pēc 14 dienām)	4 N/cm
• PE (sākotnējā)	4 N/cm	• PVC (sākotnējā)	4 N/cm
• PE (pēc 14 dienām)	4 N/cm	• PVC (pēc 14 dienām)	4 N/cm
• PET (sākotnējā)	4 N/cm	• tērauda (sākotnējā)	4 N/cm
• PET (pēc 14 dienām)	4 N/cm	• tērauda (pēc 14 dienām)	4 N/cm

Papildu informācija

Nolobīšanās lipšana:

- uzreiz: putu sadalīšana uz tērauda, alumīnija, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE

- pēc 14 dienām: putu sadalīšana uz tērauda, alumīnija, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64958>