



tesa® Professional 60399 sPVC Plastering Tape Standard

Product Information

tesa® 60399 Byggetape

Produktbeskrivelse

tesa® 60399 er en mykgjort PVC-tape som er lett å rulle av, den har middels vedheftning og en flat folie. Kleberen er av naturgummi og kan anvendes på de fleste overflater. Når tapen først er påført, kan den motstå fuktighet, svakt alkaliske oppløsninger, syrer og andre kjemikalier.

Applikasjon

- Robust maskeringstape med kraftig kleber som hefter selv på lettere ru overflater.
- Mange anvendelsesmuligheter – fra maskering til bunting eller fiksering
- Værbestandig tape som gir UV-beskyttelse i opptil to uker
- Etterlater ingen kleberester i opptil 14 dager
- Kan strekkes opptil 170 % ved påføring
- Klar til bruk ved temperaturer fra +5 °C til +60 °C
- Tapens sammensetning: bæremateriale = sPVC, kleber = naturgummi
- Tilgjengelige størrelser: 33 m:30 mm, 33 m:50 mm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 130 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|------|
| • Bruddforlengelse | 170 % | • Hand tearability | good |
| • Bruddstyrke | 20 N/cm | • Kan skrives på | Nei |
| • Aldringsbestandighet (UV) | medium | • Lett å fjerne | Ja |
| • Egned til ru overflater | very good | • Slitstyrkebestandighet | good |
| • Fluoriserende | Nei | • Water resistance | good |
| • Fuktbestandighet | good | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] Professional 60399 sPVC Plastering Tape Standard

Product Information

Additional Information

The tape can be used for temperatures above 5°C.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60399>