



tesa® 4309 PV1



Produkt Informasjon

Temperaturbestandig Maskeringstape til Sprøytemaling med Påfølgende Oventørking opp til 120 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 4309 består av et fint bæremateriale av kreppet papir og et klebesystem av naturgummi. Den lett kreppede, formbare og fleksible maskeringstapen av papir er egnet til bruk i forbindelse med sprøytemaling med påfølgende oventørking ved en temperatur opp til 120 °C. Den fleksible maskeringstapen er motstandsdyktig overfor våtsliping og sikrer fremragende vedheftning på forskjellige overflater som metall, gummi, glass og plast. Den fremragende vedheftningen til fyllstoffer eller maling (vann- eller løsemiddelbasert) på den motsatte siden av tapen forhindrer enhver form for avskalling. Etter oventørking ved en temperatur opp til 120 °C kan tesa® 4309 lett fjernes igjen uten å brette og uten å etterlate rester. Tapen er ideell til maskering i forbindelse med vedlikehold eller reparasjon.

Bærekraftige Aspekter

- 53 % biobasert innhold i totalproduktet unntatt liner (i vekt)



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- tesa® 4309 er ideell til krevende maskeringsoppgaver
- Maskeringstapen kan brukes på forskjellige overflater som metall, gummi, glass og plast
- Den svært temperaturbestandige tapen kan brukes til oventørking
- Tapen kan rives av for hånd
- Tapen er overflatebehandlet slik at malingflekker ikke renner av

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 53 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 170 µm |



tesa® 4309 PV1

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	12 %	• Rivbar for hånd	very good
• Bruddstyrke	47 N/cm	• Temperaturbestandighet (30 min)	120 °C
• Lett å fjerne	Ja	• Temperaturbestandighet (60 min)	120 °C

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 3.5 N/cm

Ytterligere informasjon

Produktet er resistent mot våtsliping og kleber veldig godt på kitt og maling (vann- eller løsemiddelbasert) forhindrer avskalling.

Etter ovntørring med temperaturer opptil 120 °C kan tesa® 4309 lett fjernes uten revner og uten å etterlate rester.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04309>