



tesa® 4962

Produkt Informasjon



Dobbeltklebende non-woven tape

Produktbeskrivelse

tesa® 4962 er en dobbetklebende non-woven tape med en kraftig akrylkleber.

- Høy klebeevne på forskjellige
- Høy gripeevne på ru overflater
- Høy temperaturbestandighet

Bærekraftige Aspekter

- Papir fra bærekraftige kilder (sertifisert)
- Ubleket papir med 30 % resirkulerte fibre



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

Montering av plast- og skumgummideler, tungt papir, tekstiler og skinn

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Non-woven	• Farge	Gjennomsiktig
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linerfarge	Brun
• Type liner	Papir	• Linertykkelse	69 µm
• Total tykkelse	160 µm	• Vekt (liner)	80 g/m ²

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	3 %	• Minste temperaturlimstand	-40 °C
• Bruddstyrke	8 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	good
• Aldringsbestandighet (UV)	very good	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	medium
• Fuktbestandighet	very good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	200 °C
• Kjemikaliebestandighet	good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	80 °C
• Klebeevne	very good		



tesa® 4962

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	11 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	10.5 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	12 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	8.5 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	10 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	10 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	10.5 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	12 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	13 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	13 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	14 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	11 N/cm
• Klebeevne på PC (linerside, etter 14 dager)	14 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	15 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	6.5 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	11.5 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	7 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	12 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	9.5 N/cm		

Ytterligere informasjon

Innleggsvarianter:

PV0 brunt glassinepapir (71 µm)

PV6 rød MOPP-film (80 µm)

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04962>