



tesa® 4914

Produkt Informasjon



Dobbeltklebende non-woven tape til ru emner

Produktbeskrivelse

tesa® 4914 er en gjennomsiktig dobbeltklebende tape med ekstra god klebeevne på på avdekket side og lavere klebekraft på åpen side

- Fri side: Normal klebeevne
- Linerside: Høy klebeevne på ru emner

Applikasjon

- Feste av lister i biltak i bilproduksjon
- Laminering av skummateriale i kombinasjon med glatte materialer på den åpne siden

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Non-woven	• Farge	Gjennomsiktig
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linerfarge	Rød
• Type liner	PE	• Linertykkelse	80 µm
• Total tykkelse	250 µm	• Vekt (liner)	92 g/m ²

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	3 %	• Klebeevne	good
• Bruddstyrke	8 N/cm	• Minste temperaturlimstand	-40 °C
• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	low
• Bestandig over for bløtgjørere	good	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	low
• Fuktbestandighet	good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	140 °C
• Kjemikaliebestandighet	good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	80 °C



tesa® 4914

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	5.6 N/cm	• Klebeevne på PET (linerside, etter 14 dager)	7.9 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	7.7 N/cm	• Klebeevne på PET (linerside, umiddelbart)	7.8 N/cm
• Klebeevne på ABS (linerside, etter 14 dager)	7.6 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	4.6 N/cm
• Klebeevne på ABS (linerside, umiddelbart)	7.6 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	4.4 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	5.2 N/cm	• Klebeevne på PP (linerside, etter 14 dager)	6.5 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	6.3 N/cm	• Klebeevne på PP (linerside, umiddelbart)	5.6 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (linerside, etter 14 dager)	8 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	5.8 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (linerside, umiddelbart)	7.8 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	7.4 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	5.8 N/cm	• Klebeevne på PS (linerside, etter 14 dager)	8.2 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	7.4 N/cm	• Klebeevne på PS (linerside, umiddelbart)	8.1 N/cm
• Klebeevne på PC (linerside, etter 14 dager)	8.2 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	4.8 N/cm
• Klebeevne på PC (linerside, umiddelbart)	8.1 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	7.7 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	3.2 N/cm	• Klebeevne på PVC (linerside, etter 14 dager)	7.8 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	3.4 N/cm	• Klebeevne på PVC (linerside, umiddelbart)	7.8 N/cm
• Klebeevne på PE (linerside, etter 14 dager)	5.3 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	7 N/cm
• Klebeevne på PE (linerside, umiddelbart)	4.2 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	7.8 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	4.8 N/cm	• Klebeevne på Stål (linerside, etter 14 dager)	9.3 N/cm
• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	6.2 N/cm	• Klebeevne på Stål (linerside, umiddelbart)	8.2 N/cm



tesa® 4914

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04914>