



tesa® 4968

Produkt Informasjon



Dobbeltsidig Folietape

Produktbeskrivelse

tesa® 4968 er en hvit, dobbeltsidig og selvklebende tape som består av et PVC-bæremateriale og en akrykleber. Det sterke klebesystemet sikrer at den laminerte sammenføyningen fester øyeblikkelig på grunn av kleberens fremragende initiale gripeevne samt enestående vedheftning på kritiske overflater med lav energi som PP og PE. Monteringstapen er bestandig overfor fukt, kjemikalier, UV-lys og aldring. I tillegg er den kortvarig bestandig overfor temperaturer opp til 70 °C. PVC-bærematerialet er fleksibelt og holdbart. tesa® 4968 er i stor utstrekning bestandig overfor myknere og har fremragende konverteringsegenskaper. Ideelle anvendelser omfatter f.eks. montering av bilspeil, sidespeil og bakspeil. tesa® 4968 fås med dekkpapir i forskjellige varianter.

Applikasjon

- tesa® 4968 er en sterk, klebende tape som brukes til forskjellige monteringsløsninger
- Tapen brukes til montering av ikke-opppvarmede sidespeil i speilhusene
- Ideell til montering av lister og dekorative pyntedeler i møbelindustrien
- tesa® 4968 fås med en rekke forskjellige dekkpapirstyrker

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PVC-film	• Farge	Hvit
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linerfarge	Brun
• Type liner	Papir	• Linertykkelse	69 µm
• Total tykkelse	295 µm	• Vekt (liner)	80 g/m ²

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	130 %	• Klebeevne	very good
• Bruddstyrke	30 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	good
• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	medium
• Bestandig over for bløtgjørere	very good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	70 °C
• Fuktbestandighet	very good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	60 °C
• Kjemikaliebestandig	good	• Temperature resistance min.	-40 °C



tesa® 4968

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	13.1 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	11 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	20 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	14.1 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	10.3 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	11.9 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	20.7 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	18.2 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	13.8 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	10.6 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	24.6 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	25.3 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	9.6 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	12.5 N/cm
• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	12.7 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	21.2 N/cm

Ytterligere informasjon

Innleggsvarianter:

PV0 brunt glassinepapir (71 µm)

PV6 rød MOPP-film (80 µm)

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04968>