



tesa® ACXplus 77608

Produkt Informasjon



0,8 mm dobbeltsidig akrylskumtape til montering av utvendige deler på biler

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 77608 er en 0,8 mm dobbeltsidig akrylskumtape med et unikt produktdesign med to lag, som er belagt med et klebemiddel med lav overflateenergi (LSE) på den dekkede siden. Dens høytytende LSE-klebemiddel har fremragende umiddelbar klebeevne på forskjellige typer OEM-klarlakk og kan oppnå nesten full yteevne rett etter påføring. Selv ved temperaturer ned til 5°C viser tesa® ACX^{plus} 77608 utmerket sammenføyningsstyrke på klarlakk.

tesa® ACX^{plus} 77608 anbefales spesielt til montering av primerbehandlede festedeler, inkludert ribbede overflater, på klarlakk som er vanskelige å hefte. Takket være den viskoelastiske kjernen av akrylskum kan tesa® ACX^{plus} 77608 absorbere og avlede dynamiske og statiske belastninger.

Fås også i tykkelsene 1,1 mm og 1,5 mm.

Viktigste egenskaper

- Overlegen klebekraft rett etter påføring
- Fremragende festestabilitet ved en påføringstemperatur helt ned til 5°C på klarlakkssiden
- PFAS / PFOS-fritt produkt
- Effektiv og robust påføring på OEM
- Viskoelastisk kerne av akrylskum for å kompensere for ulik termisk strekkbarhet i de sammenføyde delene
- Enestående flyteegenskaper
- Høy bestandighet overfor luftfuktighet og UV

Applikasjon

tesa® ACX^{plus} 77608 er egnet til en lang rekke utvendige monteringsløsninger som:

- Sidelister og pyntelister
- Emblemer
- Spoilere
- Antenner
- Dørister

For å sikre best mulig ytelse, er målet vårt å forstå bruksområdet ditt fullt ut for å gi den riktige produktanbefalingen.



tesa® ACXplus 77608

Produkt Informasjon

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	800 µm
• Klebetype	Modifisert akryl	• Farge	Grå
• Type liner	PE		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	80 °C
• Fuktbestandighet	very good	• Temperature range	-40 to +80 °C

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	8 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	12 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 3 dager)	12 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 3 dager)	25 N/cm
• Klebeevne på ABS (linerside, etter 3 dager)	28 N/cm	• Klebeevne på Stål (linerside, etter 3 dager)	31 N/cm
• Klebeevne på ABS (linerside, umiddelbart)	23 N/cm	• Klebeevne på Stål (linerside, umiddelbart)	25 N/cm

Ytterligere informasjon

- Statisk skridstyrke testet med 25 mm x 25 mm tape på stål, vekt 200 g
- PV 15 = kongeblått silikonisert foliebasert HDPE-dekkpapi
- Temperaturområde: verdiene avhenger av belastningen



tesa® ACXplus 77608

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=77608>