



tesa® 64621

Industri

Produkt Informasjon

90 µm dobbeltsidig foliebasert tape



Produktbeskrivelse

tesa® 64621 er en transparent, dobbeltsidig tape som består av et bæremateriale i PP og et klebrig smeltelim av syntetisk gummi.

Funksjoner

- Med smeltelimet er tesa® 64621 løsemiddelfritt og har svært høy gripeevne.
- tesa® 64621 er beskyttet av et silikonisert dekkpapir.

Applikasjon

- Universal festetape
- Selvklebende montering av pynte- og emballeringsmaterialer
- Sammenføyning av folier, stoffer, papir og plastmaterialer

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PP-film	• Farge	Transparent
• Klebetype	Syntetisk gummi	• Linerfarge	Gul
• Type liner	Pergamyn	• Linertykkelse	70 µm
• Total tykkelse	90 µm	• Vekt (liner)	78 g/m ²

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	140 %	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	medium
• Bruddstyrke	45 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	low
• Aldringsbestandighet (UV)	medium	• Temperaturbestandighet, kort varighet	80 °C
• Fuktbestandighet	good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	40 °C
• Klebeevne	good		



tesa® 64621

Industri

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 5 N/cm | • Klebeevne på PVC | 9 N/cm |
| • Klebeevne på PE (etter 14 dager) | 6.5 N/cm | • Klebeevne på PVC (umiddelbart) | |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart) | 8 N/cm | • Klebeevne på PVC (etter 14 dager) | 9.5 N/cm |
| • Klebeevne på PP (etter 14 dager) | 9 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 10 N/cm |
| | | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 15 N/cm |

Ytterligere informasjon

Andre typer dekkpapi:

PV6 rød MOPP-folie, 80µm

For spoler anbefaler vi å bruke tesa® dispensere for å oppnå optimale resultater.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=64621>