



# tesa® 4934

## Produkt Informasjon



### Dobbeltsidig lerretstape

#### Produktbeskrivelse

tesa® 4934 er en dobbeltsidig tape som består av et bæremateriale av lerret, dekkpapir av pergamyn samt en tykk kleber av naturgummi med særdeles god gripeevne. Kleberen av syntetisk gummi er fri for løsemidler, har kort forankringstid før den når sin endelige vedheftning, og den kleber effektivt til mange forskjellige overflater. tesa® 4934 er en monteringstape til generell bruk. tesa® 4934 kan lett rives over for hånd. Den dobbeltsidige tapen kan motstå temperaturer på opptil 60 °C i korte intervaller samt 40 °C i lengre perioder. Tapen har høy bestandighet overfor fukt. Tapens fleksible bæremateriale av lerret samt den tykke kleberen gjør den særlig velegnet til montering på ru, fibrøse overflater.

#### Applikasjon

- tesa® 4934 er en generelt anvendelig monteringstape som brukes til forskjellige industrielle applikasjoner \* Den dobbeltsidige lerretstapen er særlig egnet til monteringsarbeid på ru, trevlede overflater som f.eks. tepper.

#### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

#### Produktinnhold

|                 |                 |                  |        |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Tekstil         | • Total tykkelse | 200 µm |
| • Klebetype     | Syntetisk gummi | • Farge          | Hvit   |
| • Type liner    | Pergamyn        |                  |        |

#### Egenskaper / ytelsesverdier

|                             |           |                                         |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse          | 20 %      | • Statisk strekkholdkraft ved 23°C      | medium    |
| • Bruddstyrke               | 35 N/cm   | • Statisk strekkholdkraft ved 40°C      | very good |
| • Aldringsbestandighet (UV) | medium    | • Statisk strekkholdkraft ved 70°C      | low       |
| • Fuktbestandighet          | good      | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 60 °C     |
| • Klebeevne                 | very good | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 40 °C     |



# tesa® 4934

## Produkt Informasjon

### Adhesjon til

|                                    |           |                                      |           |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Klebeevne på PE (umiddelbart)    | 8 N/cm    | • Klebeevne på PVC                   | 14 N/cm   |
| • Klebeevne på PE (etter 14 dager) | 8.5 N/cm  | • Klebeevne på PVC (umiddelbart)     |           |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart)    | 16 N/cm   | • Klebeevne på PVC (etter 14 dager)  | 22.5 N/cm |
| • Klebeevne på PP (etter 14 dager) | 24.5 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart)    | 14.5 N/cm |
|                                    |           | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 24 N/cm   |

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04934>