tesa® 4917

Product Information

Dobbeltsidig Folietape med Differensiert Klebesystem

Produktbeskrivelse

tesa® 4917 består av en transparent, dobbeltsidig PP-folie med forskjellig klebeevne på de to sidene. Akrylkleberen sikrer svært høy gripeevne samt gode klebeegenskaper på forskjellige overflater. PP-bærematerialet gjør tapen lett og muliggjør miljøvennlig destruering. Produktet kan lett kuttes med de systemene med varmetråder som brukes av produsenter av standardposer. Den gjennomsiktige tapen er bestandig overfor fukt, kjemikalier, UV og aldring. Tapen sikrer en kortvarig temperaturbestandighet opp til 120 °C og en langsiktig bestandighet opp til 80 °C. tesa® 4917 er velegnet til reversibel og ikke-permanent forsegling av plastposer, og som produksjonsstøtte i fremstillingen av komponenter. tesa® 4917 fås også med fingerløft (utvidet dekkpapir) til hurtig fjerning av dekkpapir

Funksjoner

- The product can easily be cut with the hot wire systems of common bag machine producers.

Applikasjon

- tesa® 4917 brukes ofte til ikke-permanent forsegling
- Den transparente tapen brukes til gjenlukkbare lukkesystemer til foliebaserte poser
- tesa® 4917 brukes til avtagbare symboler eller profiler

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

Bærematerialе	PP-film
Klebetype	Modifisert akryl
Type liner	PP
Total tykkelse	90 µm
Farge	Transparent
Linerfarge	Rød
Linertykkelse	80 µm

Egenskaper / ytelsesverdier

Bruddforlengelse	150 %
Aldringsbestandighet (UV)	very good
Bestandig over for bløtgjørere	medium
Fuktbestandighet	very good
Kjemikaliebestandig	good
Klebeevne	good
Statisk strekkholdkraft ved 23°C	good
Statisk strekkholdkraft ved 40°C	good
Temperaturbestandighet, kort varighet	120 °C
Temperaturbestandighet, lang varighet	80 °C

For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=04917

tesa® 4917

Product Information

Klebekraft

- Klebeevne på ABS (Umiddelbart) 6.9 N/cm
- Klebeevne på ABS (etter 14 dager) 10.1 N/cm
- Klebeevne på ABS (linerside, etter 14 dager) 6 N/cm
- Klebeevne på ABS (linerside, umiddelbart) 4.2 N/cm
- Klebeevne på Aluminium (umiddelbart) 7.7 N/cm
- Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager) 10.2 N/cm
- Klebeevne på Aluminium (linerside, etter 14 dager) 4.7 N/cm
- Klebeevne på Aluminium (linerside, umiddelbart) 3.5 N/cm
- Klebeevne på PC (umiddelbart) 9 N/cm
- Klebeevne på PC (etter 14 dager) 11 N/cm
- Klebeevne på PC (linerside, etter 14 dager) 6.8 N/cm
- Klebeevne på PC (linerside, umiddelbart) 4 N/cm
- Klebeevne på PE (umiddelbart) 3.9 N/cm
- Klebeevne på PE (etter 14 dager) 4.1 N/cm
- Klebeevne på PE (linerside, etter 14 dager) 2.3 N/cm
- Klebeevne på PE (linerside, umiddelbart) 1.6 N/cm
- Klebeevne på PET (umiddelbart) 6.6 N/cm
- Klebeevne på PET (etter 14 dager) 9.3 N/cm
- Klebeevne på PET (linerside, etter 14 dager) 4.7 N/cm
- Klebeevne på PET (linerside, umiddelbart) 3.1 N/cm
- Klebeevne på PP (Umiddelbart) 6.4 N/cm
- Klebeevne på PP (etter 14 dager) 6.9 N/cm
- Klebeevne på PP (linerside, etter 14 dager) 2.6 N/cm
- Klebeevne på PP (linerside, umiddelbart) 2.7 N/cm
- Klebeevne på PS (umiddelbart) 7.9 N/cm
- Klebeevne på PS (etter 14 dager) 10 N/cm
- Klebeevne på PS (linerside, etter 14 dager) 5.6 N/cm
- Klebeevne på PS (linerside, umiddelbart) 3.8 N/cm
- Klebeevne på PVC (umiddelbart) 6.5 N/cm
- Klebeevne på PVC (etter 14 dager) 11 N/cm
- Klebeevne på PVC (linerside, etter 14 dager) 7 N/cm
- Klebeevne på PVC (linerside, umiddelbart) 4 N/cm
- Klebeevne på Stål (umiddelbart) 8.2 N/cm
- Klebeevne på Stål (etter 14 dager) 11.4 N/cm
- Klebeevne på Stål (linerside, etter 14 dager) 5.1 N/cm
- Klebeevne på Stål (linerside, umiddelbart) 4.5 N/cm

tesa® 4917

Product Information

Additional Information

tesa® 4917 kommer også med fingerløsning (forlenget innlegg) for hurtigere fjerning av innlegg.

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=04917