



tesa® 4917

Produkt Informasjon



Dobbeltsidig Folietape med Differensiert Klebesystem

Produktbeskrivelse

tesa® 4917 består av en transparent, dobbeltsidig PP-folie med forskjellig klebeevne på de to sidene. Akrylkleberen sikrer svært høy gripeevne samt gode klebeegenskaper på forskjellige overflater. PP-bærematerialet gjør tapen lett og muliggjør miljøvennlig destruering. Produktet kan lett kuttes med de systemene med varmetråder som brukes av produsenter av standardposer. Den gjennomsiktige tapen er bestandig overfor fukt, kjemikalier, UV og aldring. Tapen sikrer en kortvarig temperaturbestandighet opp til 120 °C og en langsiktig bestandighet opp til 80 °C. tesa® 4917 er velegnet til reversibel og ikke-permanent forsegling av plastposer, og som produksjonsstøtte i fremstillingen av komponenter. tesa® 4917 fås også med fingerløft (utvidet dekkpapi) til hurtig fjerning av dekkpapi

Applikasjon

- tesa® 4917 brukes ofte til ikke-permanent forsegling
- Den transparente tapen brukes til gjenlukkbare lukkesystemer til foliebaserte poser
- tesa® 4917 brukes til avtagbare symboler eller profiler

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PP-film	• Farge	Transparent
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linerfarge	Rød
• Type liner	MOPP	• Linertykkelse	80 µm
• Total tykkelse	90 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	150 %	• Klebeevne	good
• Aldringsbestandighet (UV)	very good	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	good
• Bestandig over for bløtgjørere	medium	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	good
• Fuktbestandighet	very good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	120 °C
• Kjemikaliebestandig	good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	80 °C



tesa® 4917

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	6.9 N/cm	• Klebeevne på PET (linerside, etter 14 dager)	4.7 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	10.1 N/cm	• Klebeevne på PET (linerside, umiddelbart)	3.1 N/cm
• Klebeevne på ABS (linerside, etter 14 dager)	6 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	6.4 N/cm
• Klebeevne på ABS (linerside, umiddelbart)	4.2 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	6.9 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	7.7 N/cm	• Klebeevne på PP (linerside, etter 14 dager)	2.6 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	10.2 N/cm	• Klebeevne på PP (linerside, umiddelbart)	2.7 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (linerside, etter 14 dager)	4.7 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	7.9 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (linerside, umiddelbart)	3.5 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	10 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	9 N/cm	• Klebeevne på PS (linerside, etter 14 dager)	5.6 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	11 N/cm	• Klebeevne på PS (linerside, umiddelbart)	3.8 N/cm
• Klebeevne på PC (linerside, etter 14 dager)	6.8 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	6.5 N/cm
• Klebeevne på PC (linerside, umiddelbart)	4 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	11 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	3.9 N/cm	• Klebeevne på PVC (linerside, etter 14 dager)	7 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	4.1 N/cm	• Klebeevne på PVC (linerside, umiddelbart)	4 N/cm
• Klebeevne på PE (linerside, etter 14 dager)	2.3 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	8.2 N/cm
• Klebeevne på PE (linerside, umiddelbart)	1.6 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	11.4 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	6.6 N/cm	• Klebeevne på Stål (linerside, etter 14 dager)	5.1 N/cm
• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	9.3 N/cm	• Klebeevne på Stål (linerside, umiddelbart)	4.5 N/cm



tesa® 4917

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

tesa® 4917 kommer også med fingerløsning (forlenget innlegg) for hurtigere fjerning av innlegg.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04917>