



tesa® 62520

Produkt Informasjon



2000 µm dobbeltsidig PE-skumtape

Produktbeskrivelse

tesa® 62520 er en dobbeltsidig PE-skumtape til generelle monteringsløsninger.

Funksjoner

- God vedheft på kraftig strukturerte overflater
- Allsidig klebemiddel med høy umiddelbar vedheft på mange materialer
- Fullt ut egnet til utendørs bruk: UV-, vann- og aldringsbestandig
- Høy umiddelbar vedheft selv ved lavt sammenføyningstrykk
- Svært god kuldeabsorbering
- Den består av et svært formbart bæremateriale av PE-skum med lukkede celler og en alkrylleber.

Applikasjon

- Vinduspaneler
- Vindussprosser
- Støv- og fuktforseglinger
- Dekorelementer på dører

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 2000 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | • Farge | Sort / hvit |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|-------|
| • Bruddforlengelse | 170 % | • Statisk strekkholdkraft ved 23°C | good |
| • Bruddstyrke | 10.2 N/cm | • Statisk strekkholdkraft ved 40°C | good |
| • Aldringsbestandighet (UV) | good | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 80 °C |
| • Kjemikaliebestandig | very good | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 80 °C |
| • Klebeevne | good | | |



tesa® 62520

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	6 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	6 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	6 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	6 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	6 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	6 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	6 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	6 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	6 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	6 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	6 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	6 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	2 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	6 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	2 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	6 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	6 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	6 N/cm

Ytterligere informasjon

Klebekraft:

Dekkpapir-varianter:

- PV0 brunt pregamynpapir (71 µm)
- PV10 rød transparent PP-folie (120 µm)
- Umiddelbar: skumdeling på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC
- Etter 14 dager: skumdeling på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE, PP

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=62520>