



tesa® 51570

Produkt Informasjon



Dobbeltklebende, non-woven tape

Produktbeskrivelse

tesa® 51570 er en dobbeltsidig tape i ikke-vevd materiale. Den brukes til permanent feste av metall og plast, f.eks. aluminium, polystyren, polypropylen og ABS. Det tykke laget med klebestoff binder godt på ujevne overflater og har god innledende klebeevne.

Applikasjon

Generelle festeformål

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Non-woven | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-------|
| • Aldringsbestandighet (UV) | medium | • Statisk strekkholdkraft ved 23°C | good |
| • Bestandig over for bløtgjørere | low | • Statisk strekkholdkraft ved 40°C | low |
| • Fuktbestandighet | good | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 80 °C |
| • Kjemikaliebestandig | low | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 40 °C |
| • Klebeevne | very good | | |

Adhesjon til

- | | | | |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 5.5 N/cm | • Klebeevne på PVC | 9 N/cm |
| • Klebeevne på PE (etter 14 dager) | 7 N/cm | • Klebeevne på PVC (umiddelbart) | |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart) | 7 N/cm | • Klebeevne på PVC (etter 14 dager) | 12.5 N/cm |
| • Klebeevne på PP (etter 14 dager) | 12 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 12 N/cm |
| • Klebeevne på PS (umiddelbart) | 8 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 13 N/cm |



tesa® 51570

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Det anbefales ikke å bruke tesa® 51570 hvis temperaturen er høyere enn 60 °C over lenger tid.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=51570>