



tesa® 51977

Produkt Informasjon



Dobbeltklebende skjøtetape

Produktbeskrivelse

tesa® 51977 er en hvit dobbeltsidig selvklebende tape av PP-materiale og akrylklebestoff.

tesa® 51977 viktige egenskaper:

- En glimrende kombinasjon av høy innledende klebeevne og høyt klebenivå
- Sikker binding selv på kritiske materialer som PP og PE samt ujevne overflater
- God temperaturrestans

Applikasjon

- Feste av tepper og profiler
- Montering av tungt dekorativt materiale og displayer
- Feste av skilt og vekter

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PP-film	• Farge	Hvit
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linerfarge	Brun
• Type liner	Pergamyn	• Linertykkelse	69 µm
• Total tykkelse	240 µm	• Vekt (liner)	80 g/m ²

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	20 %	• Klebeevne	good
• Bruddstyrke	133 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	good
• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	medium
• Bestandig over for bløtgjørere	good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	120 °C
• Fuktbestandighet	very good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	60 °C
• Kjemikaliebestandig	good		



tesa® 51977

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	12 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	10.5 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	13.5 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	8 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	10.5 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	9.5 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	11.5 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	12 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	14.5 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	14 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	15.5 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	10.5 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	7.5 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	16 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	8.5 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	12.6 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	10 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	13 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.