



tesa® 51960

Produkt Informasjon



Dobbeltklebende teppetape

Produktbeskrivelse

tesa® 51960 er en dobbeltsidig teppeleggingstape hvor siden som vender opp kan fjernes fra mange typer overflater uten å etterlate seg rester. Den består av PP-materiale med akrylklebestoff. Klebeverdien er skreddersydd for teppeleggingsbruk og garanterer en veldig høy klebeevne på mange normale overflater.

tesa® 51960 er meget resistent mot aldring og myknere (ingen misfarging av gulvbelegg i PVC eller CV). Siden med kraftigste klebestoff er dekket med et hvitt innlegg.

Applikasjon

Grenser og endesammenklebing av gulvdekke basert på skum- eller tekstil-materialer samt PVC- og CV-gulvbelegg på nesten alle typer overflate.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PP-film forsterket med tekstil	• Total tykkelse	248 µm
• Klebetype	Modifisert akryl	• Farge	Gjennomsiktig

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	80 %	• Klebeevne	good
• Bruddstyrke	30 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	medium
• Bestandig over for bløtgjørere	medium	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	low
• Fuktbestandighet	very good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	120 °C
• Kjemikaliebestandig	very good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	60 °C



tesa® 51960

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|---|----------|---|-----------|
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 3 N/cm | • Klebeevne på PP (linerside, umiddelbart) | 4.2 N/cm |
| • Klebeevne på PE (etter 14 dager) | 3.5 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 4.7 N/cm |
| • Klebeevne på PE (linerside, etter 14 dager) | 5.1 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 6.6 N/cm |
| • Klebeevne på PE (linerside, umiddelbart) | 4.5 N/cm | • Klebeevne på Stål (linerside, etter 14 dager) | 13.7 N/cm |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart) | 3.5 N/cm | • Klebeevne på Stål (linerside, umiddelbart) | 9 N/cm |

Ytterligere informasjon

I følge DIN 18365 må overflaten være jevn, ren, permanent sammenføyet og tørr samt fri for olje og voks.

(Passer ikke på naturstein)

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=51960>