

tesa® 4961

Produkt Informasjon



Dobbeltklebende papirtape

Produktbeskrivelse

tesa® 4961 har et kraftig papirbæremateriale og gummikleber. Fjernes lett fra de fleste faste overflater uten å etterlate kleberester.

Applikasjon

- Skjøting av papir og film
- Selvklebende montering av slipeplater
- For montering på glatte overflater

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Papir (Glatt)	• Total tykkelse	205 µm
• Klebetype	Naturgummi	• Farge	Hvit
• Type liner	Pergamyn	• Linerfarge	Brun

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	3 %	• Kjemikaliebestandig	medium
• Bruddstyrke	48 N/cm	• Klebeevne	god
• Aldringsbestandighet (UV)	medium	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	veldig bra
• Bestandig over for bløtgjørere	medium	• Temperaturbestandighet, kort varighet	110 °C
• Fuktbestandighet	medium	• Temperaturbestandighet, lang varighet	40 °C

tesa® 4961

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	4.5 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	4.5 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	5.1 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	4.6 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	4.2 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	5 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	4.5 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	4.7 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	5.2 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	5.5 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	5.1 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	3.8 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	3.4 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	4.5 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	3.3 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	5.2 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	4.3 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	5.3 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4961>