



tesa® 4900

Produkt Informasjon



Dobbeltklebende overføringstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4900 er en overføringskleber "transfertape" uten bæremateriale. Kleber av ren klar akryl. tesa® 4900 tåler høye temperaturer.

Applikasjon

- Skjote av papir og filmnett, spesielt flygende skjøteoperasjoner
- Feste av displayer og plakater

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Ingen	• Linerfarge	Brun
• Klebetype	Akryl	• Linertykkelse	71 µm
• Type liner	Pergamyn	• Vekt (liner)	80 g/m ²

Egenskaper / ytelsesverdier

• Aldringsbestandighet (UV)	very good	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	medium
• Bestandig over for bløtgjørere	medium	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	medium
• Fuktbestandighet	good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	200 °C
• Kjemikaliebestandig	very good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	80 °C
• Klebeevne	very good		



tesa® 4900

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	2.9 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	3.7 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	4.6 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	1.3 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	2.7 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	2.6 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	3.1 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	3.1 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	3.1 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	3.8 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	5 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	2.7 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	0.8 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	5.6 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	1 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	3.4 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	2.4 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	3.8 N/cm

Ytterligere informasjon

Dette produktet kan både brukes manuelt og med tesa® 6013

tesa® 4900 kommer også med omvendt vikling.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04900>