



# tesa® 69606

## Product Information

150 µm UV-herdbar optisk klar limoverføringstape

### Produktbeskrivelse

tesa® 69606 er en svært transparent UV-herdbar limoverføringstape produsert under kontrollerte rene romforhold og designet for optisk klar laminering.

### Funksjoner

- Høy transmittans og lav uklarhet
- Fremragende yteevne til fylling av hull
- Fremragende temperatur-, fukt- og UV-bestandighet
- Fremragende ITO-stabilitet (syrefri)
- Fremragende undertrykking av sent fremkommende bobler, selv i krevende miljøer
- Meget høy sammenføyningsstyrke
- Glatt og enkel fjerning av dekkpapiret

### Applikasjon

- Optisk klar laminering mellom stive og stive eller fleksible og stive underlag
- Liming av skjermer med høye blekktrinn for å dekke glass eller berøringspanel

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |             |   |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|
| • Bæremateriale | Ingen       | • Linerfarge                                  | Transparent |
| • Klebetype     | Ren akryl   | • Linertykkelse (lettavtagelig liner)         | 50 µm       |
| • Type liner    | PET         | • Linertykkelse (Vanskeligst avtagelig liner) | 125 µm      |
| • Farge         | Transparent | • Tapetykkelse                                | 150 µm      |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                  |       |                              |      |
|------------------|-------|------------------------------|------|
| • Brytningsindex | 1.48  | • Overføring (380 - 780nm) > | 99 % |
| • Haze           | 0.5 % |                              |      |

### Klebekraft

- |                                    |           |                                   |           |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| • Klebeevne på Glass (Umiddelbart) | 14.4 N/cm | • Klebeevne på PET (umiddelbart)  | 10.4 N/cm |
| • Klebeevne på PC (umiddelbart)    | 17.1 N/cm | • Klebeevne på PMMA (Umiddelbart) | 15.5 N/cm |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=69606>



# tesa<sup>®</sup> 69606

## Product Information

### Additional Information

- 50 µm lett avtakelig PET-dekkpapir (utenfor rullen)
- Verdiane for klebekraft måles etter UV-herding (se Teknisk informasjon)

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=69606>