



tesa® 4580

Produkt Informasjon



Ventilasjonstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4580 er en svært formbar og elastisk enkeltsidig tape. Den består av et hvitt, ikke-ved bæremateriale som er delvis belagt med en sterk akrykleber. Tapens høye gassgjennomtrengelighet gjennom den ubelagte delen av det ikke-vedde bærematerialet gjør den til en ideell barriere-løsning i forbindelse med alle skumprosesser. Luft og gass kan passere, mens skum eller faste stoffer blokkeres. Skumtapen sikrer fukt- og aldringsbestandighet. Akrykleberer sikrer fremragende bestandighet overfor miljømessige faktorer som UV, ozon og temperaturer. tesa® 4580 sikrer lav avrulningskraft og kan rives over for hånd.

Applikasjon

- tesa® 4580 ventilasjonstape brukes i skumprosesser, f.eks. i forbindelse med produksjon av kjøleskap
- For å sikre ventilasjon og stanse kondensasjon av polykarbonat flerlagskonstruksjoner og glassfasadesystemer
- Skumtapen er velegnet til bruk i bilindustrien, f.eks. i forbindelse med produksjon av dashbord
- Ventilasjonstapen brukes i generelle skumprosesser, f.eks. i forbindelse med produksjon av elektriske apparater

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-------------|-------|----------------|----------|
| • Klebetype | Akryl | • Tapetykkelse | _NULL µm |
|-------------|-------|----------------|----------|

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|--|
| • Bruddforlengelse | 8 % | • Løsemiddelfri | Ja |
| • Bruddstyrke | 35 N/cm | • Luftgjennomtrengelighet | 52 cm ³ /cm ² xs |
| • Aldringsbestandighet (UV) | very good | • Rivbar for hånd | good |
| • Driftstemperatur opp til | 160 °C | | |

Adhesjon til

- | | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| • Klebeevne på ABS (Umiddelbart) | 1.4 N/cm | • Klebeevne på PS (umiddelbart) | 1.1 N/cm |
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 0.3 N/cm | • Klebeevne på Stål | 1.5 N/cm |



tesa[®] 4580

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04580>