



tesa® 6917

Produkt Informasjon



Dobbeltsidig poselukkingstape med klebemiddel av forskjellig styrke

Produktbeskrivelse

tesa® 6917 består av en gjennomsiktig dobbeltsidig PP-folie med et klebemiddel av forskjellig styrke, samt PP-dekkpapir. Pakketapen er designet til gjenlukking av plastposer. De forskjellige klebestyrkene på hver side gjør at tesa® 6917 lett kan fjernes etter bruk. Akrylkleberen med høy gripeevne har god bestandighet overfor kjemikalier samt god umiddelbar gripeevne og høy bestandighet overfor fukt og aldring. tesa® 6917-tapen kan motstå temperaturer på opptil 120 °C i korte intervaller og 80 °C i lengre perioder. Produktet kan lett skjæres over med de varmetråd-systemene som vanlige posemaskiner har. tesa® 6917 kan lett løftes med fingrene under fjerning av dekkpapir og påføring.

Applikasjon

- tesa® 6917 har forskjellig klebeevne på hver side, noe som gjør den ideell til gjenlukking.
- Den dobbeltsidige tapen er ideell til åpne-/lukkesystemer for poser
- Tapen kan brukes til avtagbare emblemer eller profiler

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PP-film	• Farge	Transparent
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linerfarge	Rød
• Type liner	MOPP	• Linertykkelse	80 µm
• Total tykkelse	90 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	150 %	• Klebeevne	good
• Aldringsbestandighet (UV)	very good	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	good
• Bestandig over for bløtgjørere	medium	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	good
• Fuktbestandighet	very good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	120 °C
• Kjemikaliebestandig	good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	80 °C



tesa® 6917

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	6.9 N/cm	• Klebeevne på PET (linerside, etter 14 dager)	4.7 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	10.1 N/cm	• Klebeevne på PET (linerside, umiddelbart)	3.1 N/cm
• Klebeevne på ABS (linerside, etter 14 dager)	6 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	3.8 N/cm
• Klebeevne på ABS (linerside, umiddelbart)	4.2 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	6.9 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	7.7 N/cm	• Klebeevne på PP (linerside, etter 14 dager)	2.6 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	10.2 N/cm	• Klebeevne på PP (linerside, umiddelbart)	1.9 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (linerside, etter 14 dager)	4.7 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	7.9 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (linerside, umiddelbart)	3.5 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	10 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	9 N/cm	• Klebeevne på PS (linerside, etter 14 dager)	5.6 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	11 N/cm	• Klebeevne på PS (linerside, umiddelbart)	3.8 N/cm
• Klebeevne på PC (linerside, etter 14 dager)	6.8 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	6.5 N/cm
• Klebeevne på PC (linerside, umiddelbart)	4 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	11 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	3.9 N/cm	• Klebeevne på PVC (linerside, etter 14 dager)	7 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	4.1 N/cm	• Klebeevne på PVC (linerside, umiddelbart)	4 N/cm
• Klebeevne på PE (linerside, etter 14 dager)	2.3 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	8.2 N/cm
• Klebeevne på PE (linerside, umiddelbart)	1.6 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	11.4 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	6.6 N/cm	• Klebeevne på Stål (linerside, etter 14 dager)	4.1 N/cm
• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	9.3 N/cm	• Klebeevne på Stål (linerside, umiddelbart)	4.5 N/cm



tesa® 6917

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=06917>