



tesa® 4976

Produkt Informasjon



540 µm dobbeltsidig PU-skumtape

Produktbeskrivelse

tesa® 4976 er en dobbeltsidig tape som består av et formbart svart bæremateriale i PU-skum med åpne celler og en akrylkleber.

Funksjoner

- God kompensasjon for designavvik
- Utjevner ulike termisk strekkbarhet i materialer
- Støtdemping og forseglingsfunksjon
- Høy kortsiktig temperaturbestandighet

Applikasjon

- Festing av speil, dekorprofiler og skilt
- Montering av kabelkanaler

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PU-skum	• Farge	Sort
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linertykkelse	70 µm
• Type liner	Pergamyn	• Vekt (liner)	80 g/m ²
• Total tykkelse	540 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	250 %	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	good
• Bruddstyrke	6.66 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	good
• Aldringsbestandighet (UV)	medium	• Temperaturbestandighet, kort varighet	200 °C
• Kjemikaliebestandig	medium	• Temperaturbestandighet, lang varighet	80 °C
• Klebeevne	good		



tesa® 4976

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	7 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	10 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	12 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	3.7 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	5 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	7.4 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	9 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	5 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	8 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	10 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	12 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	5.5 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	4.1 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	12 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	4.3 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	10 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	5.5 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	12 N/cm

Ytterligere informasjon

Klebekraft:

- umiddelbart: skumdeling på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC
- etter 14 dager: skumdeling på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04976>