



tesa® 4985

Produkt Informasjon



Dobbeltsidig Kleberoverføringstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4985 er en transparent kleberoverføringstape som benytter en modifisert akrykleber. Den sikrer godt øyeblikkelig hold på ujevne overflater og er svært klebrig. Kleberoverføringstapen er ekstremt tynn og fleksibel og dermed svært formbar. Akrykleberen sikrer høy bestandighet overfor UV-lys og fukt samt god bestandighet overfor kjemikalier og myknere. tesa® 4985 kan motstå temperaturer opp til 200 °C i korte perioder og har en langsiktig temperaturbestandighet opp til 80 °C. Tapen er svært kostnadseffektiv og brukes til en rekke forskjellige skjøteoppgaver og monteringsløsninger.

Applikasjon

- tesa® 4985 er en svært fleksibel og formbar kleberoverføringstape som er ideell til forskjellige anvendelser i forbindelse med montering og skjøting
- Kleberoverføringstapen brukes til å montere plakater og bilder
- Tapen er ideell til montering av tekstiler i mønsterbøker
- tesa® 4985 brukes til skjøting av papir

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Ingen	• Linerfarge	Brun
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linertykkelse	71 µm
• Type liner	Pergamyn	• Vekt (liner)	80 g/m ²

Egenskaper / ytelsesverdier

• Aldringsbestandighet (UV)	very good	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	medium
• Bestandig over for bløtgjørere	good	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	low
• Fuktbestandighet	very good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	200 °C
• Kjemikaliebestandig	good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	80 °C
• Klebeevne	very good		



tesa® 4985

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	6.9 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	6.4 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	9.3 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	3.5 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	7.1 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	5.7 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	10 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	7.2 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	7.6 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	9.5 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	9.7 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	6.8 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	4.1 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	9.4 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	4.9 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	8 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	4.9 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	11.1 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04985>