



tesa® 65610

Produkt Informasjon



1200 µm dobbeltsidig PE-skumtape med en PET-forsterket film

Produktbeskrivelse

tesa® 65610 er en avtakelig dobbeltsidig PE-skumtape utstyrt med en forsterkende PET-film. Den består av en akrylkleber som kleber sikkert på en rekke overflater.

Vår dobbeltsidige PE-skumtape er kjennetegnet ved å kompensere for ujevne overflater, noe som gjør den støtdempende og sikrer høy klebekraft selv på strukturerte overflater.

Den største ulempen med konvensjonell skumtape er at de etterlater skumrester på underlaget når man fjerner dem. Dette er det både tidkrevende og kostbart å fjerne.

Den nyutviklede tesa® 65610 avtakelig dobbeltsidig tape etterlater ingen skumrester på grunn av den forsterkede PET-filmen, som gjør det mulig å fjerne uønskede skumrester raskt og fullstendig – noe kundene våre sparer både tid og penger på.

Applikasjon

- Rask og enkel fjerning uten å etterlate skumrester
- God umiddelbar klebekraft
- Fleksibel kleber med høy initial klebekraft selv på kritiske underlag
- Montering av skilt, etiketter og paneler, til POS-displayer og oppbygging av utstillinger

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 1200 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | • Farge | Hvit |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-------|
| • Bruddforlengelse | 30 % | • Klebeevne | good |
| • Bruddstyrke | 27 N/cm | • Statisk strekkholdkraft ved 23°C | good |
| • Aldringsbestandighet (UV) | good | • Statisk strekkholdkraft ved 40°C | good |
| • Bestandig over for bløtgjørere | medium | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 80 °C |
| • Fuktbestandighet | very good | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 80 °C |
| • Kjemikaliebestandig | good | | |



tesa® 65610

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|---|--------|--------------------------------------|--------|
| • Klebeevne på Aluminium (umiddelbart) | 4 N/cm | • Klebeevne på PVC (etter 14 dager) | 4 N/cm |
| • Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager) | 4 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 4 N/cm |
| • Klebeevne på PVC (umiddelbart) | 3 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 4 N/cm |

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=65610>