




tesa® 62624

Produkt Informasjon



200 µm dobbeltsidig svart skumtape med høy yteevne

Produktbeskrivelse

tesa® 60624 er en svart dobbeltsidig tynn skumtape. Tapen er utstyrt med en akrylkleber.

Funksjoner

- Tykkelse: 200 µm
- Svært høy sammenføyningsstyrke
- Svært formbart bæremateriale i skum gir fremragende støtmotstand
- Overlegen bestandighet overfor forskyvning takket være klebemiddel med høy yteevne
- God forsegling mot fuktighet og støv
- Vanntetthet

Applikasjon

- Montering av berøringspaneler
- Montering av objektiver i mobiltelefoner
- Montering av LCD-deksel / frontpanel i bærbare PC-er
- Montering på ujevne og grove overflater

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 200 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | • Farge | Sort |
| • Type liner | PET-film | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|------------------------------------|------|
| • Bruddforlengelse | 340 % | • Statisk strekkholdkraft ved 23°C | good |
| • Bruddstyrke | 6.7 N/cm | • Statisk strekkholdkraft ved 40°C | good |



tesa® 62624

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	11 N/cm	• Klebeevne på PC (umiddelbart)	14.5 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	14.5 N/cm	• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	16 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	11.8 N/cm	• Klebeevne på PMMA (Umiddelbart)	15.8 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	13.5 N/cm	• Klebeevne på PMMA (etter 14 dager)	16.5 N/cm
• Klebeevne på Glass (Umiddelbart)	15 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	13 N/cm
• Klebeevne på Glass (etter 14 dager)	16 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	16 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=62624>