



tesa[®] 5938

Product Information



190 µm dobbeltsidig svart lerretstape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 5938 er en svart dobbeltsidig teppestape. Den består av et sterkt bæremateriale i PET-tekstil i kombinasjon med et differensielt klebesystem av syntetisk gummi.

Funksjoner

- Svært god umiddelbar vedheft til en rekke underlag
- Førsteklasses formbarhet takket være det fleksible og sterke bærematerialet i PET-tekstil
- Innovativ svart farge for å sikre usynlige hull og mellomrom med mørke tepper
- Lett å rive av for hånd
- Det spesialformulerte klebemiddelet på den åpne siden gir høy umiddelbar sammenføyningskraft samtidig som tapen kan fjernes fra de vanligste overflatene etter opptil 14 dager uten å etterlate kleberester. (Må testes individuelt før bruk!)

Applikasjon

- Midlertidig teppelegging på messer, utstillinger og konferanser samt ved oppussing
- Montering av gulvsystemer
- Montering av lette deler og materialer
- Skjøting

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-------|
| • Bæremateriale | Tekstil | • Farge | Sort |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Linerfarge | Gul |
| • Type liner | Pergamyn | • Linertykkelse | 69 µm |
| • Total tykkelse | 190 µm | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------------|---------|---|-----------|
| • Bruddforlengelse | 25 % | • Kjemikaliebestandig | good |
| • Bruddstyrke | 80 N/cm | • Klebeevne | very good |
| • Aldringsbestandighet (UV) | medium | • Statisk strekkholdkraft ved 70°C | good |
| • Bestandig over for bløtgjørere | good | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 80 °C |
| • Fuktbestandighet | good | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 60 °C |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=05938>



tesa[®] 5938

Product Information

Klebekraft

- Klebeevne på Stål (umiddelbart) 8 N/cm
- Klebeevne på Stål (linerside, etter 14 dager) 14 N/cm

Additional Information

Tilsvarende produktkvalitet fås også i hvitt: tesa[®] 5939

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=05938>