



tesa® 70465

Product Information

650 µm dobbeltsidig hvit tape til sammenføring og etterfølgende fjerning

Produktbeskrivelse

tesa® 70465 er en dobbeltsidig monteringstape som kan fjernes ved å strekke klebemiddelet i vedheftingslaget (stripping).

Funksjoner

- Tykkelse: 650 µm
- Meget høy sammenføyningsstyrke
- Overlegen bestandighet overfor utpressing og støt
- Lett å fjerne selv etter lang tids vedheft ved å strekke klebemiddelet

Applikasjon

- midlertidig montering av komponenter i elektriske apparater under produksjonsprosessen
- permanent montering av komponenter i elektriske apparater med mulighet for å fjerne delene i forbindelse med reparasjon eller gjenbruk
- Montering av berøringspanel i bærbare og alt-i-ett-PC-er

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|------------------|-------------|-----------------|-------|
| • Bæremateriale | Ingen | • Farge | Hvit |
| • Klebetype | Spesialitet | • Linerfarge | Brun |
| • Type liner | Pergamyn | • Linertykkelse | 72 µm |
| • Total tykkelse | 650 µm | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------------------|-----------|---|-----------|
| • Fjernes etter 14 dage (23°C) | very good | • Statisk strekkholdkraft ved 40°C | very good |
| • Fjernes uten kleberester | Ja | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 90 °C |
| • Løsemiddelfri | Ja | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 60 °C |
| • Statisk strekkholdkraft ved 23°C | very good | | |



tesa® 70465

Product Information

Klebekraft

- | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på Aluminium (umiddelbart) | 18 N/cm | • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 12 N/cm |
| • Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager) | 18 N/cm | • Klebeevne på PE (etter 14 dager) | 12 N/cm |
| • Klebeevne på Magnesium (umiddelbart) | 16 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 25 N/cm |
| • Klebeevne på Magnesium (etter 14 dager) | 16 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 25 N/cm |

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=70465>