



tesa® ACXplus 7062 High Adhesion

Produkt Informasjon

500 µm Dobbeltsidig Akrylskumtape



Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 7062 er en dyp svart, dobbeltsidig akrylskumtape. Den består av et høytytende akrylsystem og er først og fremst kjennetegnet ved sammenføyningsstyrke og belastningsavledning samt temperaturbestandighet og værbestandighet. Den kombinerer på grunn av den unike sammensetningen ekstremt høy klebeevne med stor bestandighet overfor myknere.

Den er spesialdesignet til sammenføring av materialer som er vanskelige å sammenføye, som pulverlakkerte overflater eller kunststoffmaterialer. Selv i forbindelse med slike materialer på metall eller ved sammenføring mellom to metalleder, sikrer denne tapen en enkel løsning takket være høy prosessikkerhet. Den viskoelastiske, skummede akrylkjernen kompensere for forskjellige termiske forlengelser av bundne deler. tesa® ACX^{plus} 7062 sikrer svært høy øyeblikkelig gripeevne og vedheftningsevne.

Applikasjon

- tesa® ACX^{plus} 7062 er spesialdesignet til sammenføring av materialer som er vanskelige å sammenføye, herunder:
- Støtlist
- Pulverlakkerte lameller og paneler
- Luftfordelende komponenter

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 500 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | • Farge | Sort |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|--------|---|-------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 170 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 70 °C |
|---|--------|---|-------|

Adhesjon til

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på ABS (Umiddelbart) | 11 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 19 N/cm |
| • Klebeevne på ABS (etter 14 dager) | 19 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 32 N/cm |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart) | 2 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 32 N/cm |
| • Klebeevne på PP (etter 14 dager) | 5 N/cm | | |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07062>



tesa® ACXplus 7062

High Adhesion

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07062>