



tesa[®] 4334 Precision Mask[®]



Product Information

Premium Washi-tape til presise og flate malekanter

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4334 er en premium Washi-maskeringstape som er skapt til å sikre overlegen yteevne i forbindelse med maskering ved maleprosesser og oppnår fullstendig rene malekanter. Den består av et ekstra tynt japansk papirbæremateriale og er belagt med en akrylkleber. Akrylkleberen gir en fremragende gripeevne og vedheft på ulike overflater som f.eks. glass, aluminium, PVC og mange flere.

Presisjonsmaskeringstapen kan brukes utendørs i opptil åtte uker og innendørs i opptil 6 måneder, og kan fjernes uten å etterlate kleberester. Dessuten tåler tesa 4334[®] Precision Mask en etterfølgende ovntørkingsprosess ved opptil 150°C i 30 minutter og er derfor også den ideelle løsningen til sprøytemaling.

Funksjoner

- Sikrer skarpe, rene og flate malekanter
- Ideell til maskering ved bruk av 2 toner
- Velegnet til bruk med vann- og løsemiddelbasert maling og lakk
- Utendørs maskering i opptil 8 uker
- Innendørs maskering i opptil 6 måneder
- Temperaturbestandighet ved opptil 120 °C i 1 time eller 150 °C i 30 minutter

Applikasjon

- Velegnet til innendørs maskering (opptil seks måneder)
- Velegnet til utendørs maskering (opptil åtte uker)
- Fremragende hold på glatte og lett strukturerte overflater
- tesa[®] 4334 er ideell til maler- og lakkeringsarbeid av høy kvalitet
- y med etterfølgende ovntørking ved temperaturer på opptil 120 °C i 1 time eller 150 °C i 30 min.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 90 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|--------|
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
| • Kan fjernes uten å etterlate rester etter.... dager | 8 weeks | • Temperaturbestandighet (30 min) | 150 °C |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04334>



tesa[®] 4334 Precision Mask[®]

Product Information

Klebekraft

- Klebeevne på Stål 1.8 N/cm

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04334>