




tesa® ACXplus 70725

Produkt Informasjon



2400 µm dobbeltsidig akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 707xx-serien er velegnet til en lang rekke sammenføyningsanvendelser. Til sterk og langvarig vedheft – selv på materialer med forskjellige overflateegenskaper. Det finnes tre tykkelser (2400 µm – 3900 µm), og produktet er ideelt til monteringsløsninger med krav til fylling av større mellomrom.

Som en del av tesa® ACX^{plus} 707x-produktgruppen kan tesa® ACX^{plus} 70725 kompensere for termisk strekkbarhet i limte komponenter med temperatursykluser fra –20 °C til 80 °C.

Funksjoner

- På grunn av tykkelsen er den ideell til utfylling av mellomrom
- Kompensasjon for termisk strekkbarhet i forskjellige materialer

Applikasjon

Eksempler på monteringsløsninger i forskjellige bransjer (f.eks. vinduer og dører, heiser, transport, apparater, innredning) omfatter:

- Skillevegg (glass-til-glass)

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 2400 µm |
| • Klebetype | Ren akryl | • Farge | Sort |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 220 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 120 °C |
|---|--------|---|--------|

Adhesjon til

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på ABS (Umiddelbart) | 4 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 37 N/cm |
| • Klebeevne på ABS (etter 14 dager) | 5 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 37 N/cm |
| • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 20 N/cm | | |

Ytterligere informasjon

For mer tekniske data, klikk på følgende lenke for å åpne vårt tekniske informasjonsark:

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=70725>



tesa® ACXplus 70725

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Produktet anbefales til innendørs bruk. Til permanent utendørs anvendelse med krav til bæreevne, tilbyr vi tesa® ACX^{plus} 707x-serien. For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (herunder materialene det er snakk om), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg

Dekkpapir-alternativer:

- PV24: Blått foliebasert dekkpapir – uten merke

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=70725>