



tesa® ACXplus 7065 High Adhesion

Produkt Informasjon

1200 µm Dobbeltsidig Akrylskumtape



Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 7065 er en dyp svart, dobbeltsidig akrylskumtape. Den består av et høytytende akrylsystem og er først og fremst kjennetegnet ved sammenføyningsstyrke og belastningsavledning samt temperaturbestandighet og værbestandighet. Den kombinerer på grunn av den unike sammensetningen ekstremt høy klebeevne med stor bestandighet overfor myknere. Den er spesialdesignet for sammenføring av materialer som er vanskelige å sammenføye, som pulverlakkerte overflater eller kunststoffmaterialer. Selv i forbindelse med slike materialer på metall eller ved sammenføring mellom to metalleder, sikrer denne tapen en enkel løsning takket være høy prosessikkerhet. Den viskoelastiske, skummede akrylkjernen kompenserer for forskjellige termiske forlengelser av bundne deler. tesa® ACX^{plus} 7065 sikrer svært høy øyeblikkelig gripeevne og vedheftningsevne.

Applikasjon

- tesa® ACX^{plus} 7065 er spesielt designet til sammenføring av materialer som er vanskelige å sammenføye, herunder:
- Støtlist
- Pulverlakkerte lameller og paneler
- Luftfordelende komponenter

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 1200 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | • Farge | Sort |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|--------|---|-------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 170 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 70 °C |
|---|--------|---|-------|

Adhesjon til

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på ABS (Umiddelbart) | 15 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 30 N/cm |
| • Klebeevne på ABS (etter 14 dager) | 30 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 48 N/cm |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart) | 4 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 48 N/cm |
| • Klebeevne på PP (etter 14 dager) | 7 N/cm | | |



tesa® ACXplus 7065

High Adhesion

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Kan leveres med forskjellige varianter av dekkfolie:

PV 22 = Hvitt, fuktstabil papir med tesa® ACX^{plus} logo

PV 24 = Blå dekkfolie

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07065>