




tesa® ACXplus 7042

Gray / White



Produkt Informasjon

500 µm Dobbeltsidig Akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® 7042 ACX^{plus} er en dobbeltsidig akrylskumtape som består av et høytytende akrylsystem. Tapen kjennetegnes først og fremst ved sin sammenføyningsstyrke, belastningsavledende egenskaper samt temperatur- og værbestandighet. Den dobbeltsidige akrylskumtapen kombinerer på grunn av produktets unike sammensetning svært høye vedheftningsnivåer med evnen til å absorbere og spre høye dynamiske belastninger.

Produktets viskoelastiske kjerne er i stand til å kompensere for termisk forlengelse av bundne deler. tesa® ACX^{plus} 7042 fungerer bra på materialer som er vanskelige å sammenføye, som pulverlakkerte overflater eller materialer av kunststoff. Selv i kombinasjon med slike materialer yter dette produktet avansert sikkerhet på grunn av den innovative designen.

tesa® ACX^{plus} 7042 muliggjør boblefri sammenføring. De grå eller hvite fargene tilpasser seg veldig fint på overflater av metall og kunststoff, noe som gir en usynlig sammenføring.

Applikasjon

- tesa® ACX^{plus} 7042 er velegnet til en lang rekke sammenføyningsanvendelser knyttet til konstruksjon og bygg, herunder:
- Dekorative paneler (f.eks. kjøleskapsdører av glass)
- Dekorative elementer (f.eks. forsidene på oppvaskmaskiner, sprosper på vinduer)
- Anvendelser med glass-på-glass eller glass-på-metall (f.eks. skillevegger eller glassdører)

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | filled acrylic | • Total tykkelse | 500 µm |
| • Klebetype | Ren akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 200 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 110 °C |
|---|--------|---|--------|

Adhesjon til

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på ABS (Umiddelbart) | 7 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 16 N/cm |
| • Klebeevne på ABS (etter 14 dager) | 18 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 24 N/cm |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart) | 1 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 24 N/cm |
| • Klebeevne på PP (etter 14 dager) | 1 N/cm | | |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07042>



tesa® ACXplus 7042

Gray / White

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07042>