



tesa® flameXtinct 45065

Produkt Informasjon



1200 µm flammehemmende akrylkjernetape

Produktbeskrivelse

Produktfamilien tesa® flameXtinct omfatter en rekke høytytende tapeløsninger for monteringsapplikasjoner. tesa® flameXtinct-sortimentet, og dermed alle produktene det består av, er tydelig definert av følgende egenskaper:

- Flammehemmende
- Halogenfri
- Høytytende klebemidler
- Bred produktportefølje

tesa® flameXtinct 45065 er en 1200 µm akrylkjernetape til permanente sammenføyningsapplikasjoner med spesifikt krav om at produktet skal være flammehemmende. Akrylkjernen gir mulighet for kompensering av termisk forlengelse og svært god vedheft til ulike underlag. Produktet tilbyr følgende funksjoner:

- Dokumenterte flammehemmende egenskaper i henhold til FAR 25.853(a) app. F del1 og UL 94 V-2
- Viskoelastiske produkttegenskaper

Applikasjon

- Montering i heiskabiner
- Sammenføyning av interiør i flykabin
- Montasjer i tog
- Marine applikasjoner
- Bilindustri

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | filled acrylic | • Total tykkelse | 1200 µm |
| • Klebetype | Akryl | • Farge | Hvit |
| • Type liner | PE-belagt papir | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 200 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 100 °C |
|---|--------|---|--------|



tesa® flameXtinct 45065

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på ABS (Umiddelbart) | 22 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 21 N/cm |
| • Klebeevne på ABS (etter 14 dager) | 28 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 37 N/cm |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart) | 5 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 37 N/cm |
| • Klebeevne på PP (etter 14 dager) | 6 N/cm | | |

Ytterligere informasjon

PV26 = hvitt PE-belagt dekkpapi

Foreløpig PI-ark

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=45065>