



tesa® ACXplus 7074

High Resistance



Produkt Informasjon

1000 µm dobbeltsidig akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 707x-serien er velegnet til en lang rekke sammenføyningsanvendelser. Til sterk og langvarig vedheft – selv på materialer med forskjellige overflateegenskaper. Den viskoelastiske kjernen kompenserer for termisk strekkbarhet for sammenføyde komponenter i løpet av livssyklusen til sluttproduktet, med temperaturområder fra -20 °C til 80 °C. tesa® ACX^{plus} 707x-serien er en akrylskumtape med høy yteevne for permanent montering innendørs og utendørs.

Funksjoner

- Enestående ytelse ved kuldesjokk ned til -40 °C
- I kombinasjon med våre adhesjonsfremmere gir dette sikker og pålitelig vedheft under utendørs forhold.

Applikasjon

Eksempler på monteringsløsninger i forskjellige bransjer (f.eks. vinduer og dører, heiser, transport, apparater, innredning) omfatter:

- Armeringsjern / avstivningsjern
- Vindussprosser
- Flush Design
- Innvendig kledning
- Montering av glass

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 1000 µm |
| • Klebetype | Ren akryl | • Farge | Sort |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 220 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 120 °C |
|---|--------|---|--------|



tesa® ACXplus 7074

High Resistance

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på ABS (Umiddelbart) | 5 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 16 N/cm |
| • Klebeevne på ABS (etter 14 dager) | 6 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 33 N/cm |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart) | 1 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 32 N/cm |
| • Klebeevne på PP (etter 14 dager) | 1 N/cm | | |

Ytterligere informasjon

For mer tekniske data, klikk på følgende lenke for å åpne vårt tekniske informasjonsark:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (herunder materialene det er snakk om), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg. Vær oppmerksom på at vi for anvendelser utendørs anbefaler å bruke tesa® Adhesion Promoter til forbehandling av overflatene. Dette gir betydelig bedre vedheft, begrenser fuktinntrengning og forbedrer den langsiktige bestandigheten overfor tøffe miljøfaktorer.

Mulige dekkpapir:

- PV22: Hvitt dekkpapir – merket
- PV24: Blått foliebasert dekkpapir – uten merke

Sertifikater:

- tesa® ACX^{plus} 7076 er godkjent i henhold til UL Standard 746C. UL-fil QOQW2.E309290
- Kvalifisert for en akkreditering i henhold til LEED

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07074>