



# tesa® 50699

## Product Information



### Forseglingstape

#### Produktbeskrivelse

tesa® 50699 er en grønn forseglingstape som inneholder et lag med bæremateriale i PET og et lag med silikonkleber. Den brukes til å fjerne foliebasert dekkpapir i tesa ACX<sup>plus</sup>-sortimentet med høy pålitelighet, og dette er en god pakkeløsning for kundeprosesser som krever en forseglingsløsning.

#### Funksjoner

- Meget god forsegling for tesa ACX<sup>plus</sup>-sortimentene

#### Applikasjon

- Rask og pålitelig fjerning av dekkpapir i produksjonen.
- Forseglingsløsning hvor dekkpapiret kan fjernes fra flere stykker tape og/eller stansematerialer i én arbeidsgang

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Produktinnhold

- |                 |         |                  |        |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET     | • Total tykkelse | 130 µm |
| • Klebetype     | Silikon | • Farge          | Grønn  |

#### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |      |               |          |
|--------------------|------|---------------|----------|
| • Bruddforlengelse | 80 % | • Bruddstyrke | 100 N/cm |
|--------------------|------|---------------|----------|

#### Additional Information

Ytterligere informasjon:

- tesa 50699 er en velegnet løsning til manuell forsegling av tesa ACX<sup>plus</sup>-sortimentet, herunder tesa 78xx PV29 dekkpapir, 778xx PV15 dekkpapir og 772xx PV31 dekkpapir.
- tesa 50699 fås som foliemateriale i loggrull med dimensjonen 985mm\*66m.
- Veiledning om anvendelse: 1) For å sikre at forseglingen fungerer skal minst ett hjørne av dekkpapiret være helt dekket av forseglingen. 2) Påfør med 20 N/cm ved 15°C til 40°C for å unngå luftbobler. 3) Anbefalt forankringstid er 30 minutter før bruk. 4) Den beste yteevnen oppnås ved å starte fjerning av forsegling/dekkpapir med en svært høy hastighet på ca. 2 m/s og med en vinkel på mindre enn 45° mellom dekkpapir og tape. Du finner mer informasjon i «Tips og triks til tesa ACX<sup>plus</sup> Forsegling».



# tesa<sup>®</sup> 50699

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50699>