



tesa® 4843

Produkt Informasjon

Førsteklasses gipstape med sterk klebekraft for beskyttelse av sensitive overflater. Kan rives for hånd og er bestandig mot syrer, baser og andre kjemikalier.

Produktbeskrivelse

tesa® 4843 er en spesialfremstilt tape av mykgjort PVC med flat bæremateriale, lav avrullingskraft og høy klebeevne. Da den er belagt med et klebestoff av mykgjort, tykk gummi, er tesa® 4843 velegnet til de fleste ru overflater. Tapen kan motstå fukt, svake basiske løsemidler, syrer og mange andre kjemikalier. Etter påføring fjernes den lett uten å etterlate kleberester, selv etter utendørs bruk i opp til 2 uker.

Applikasjon

- Utendørs bruk
- God beskyttelse for glatte og litt grove overflater
- For bruk som krever høy klebestyrke (f.eks. gipsarbeid, maling, kalking, muring og stukkaturarbeid)* Også egnet til forsebling av poser, krevende emballering og andre gjør-det-selv-oppgaver
- For temperaturer over 0°C

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- Bæremateriale PVC-film

Egenskaper / ytelsesverdier

- Rivebestandig Ja
- Temperaturbestandighet Ja

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 1.2 N/cm



tesa® 4843

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04843>