




tesa[®] 58335

150µm D/S PET



Product Information

tesa[®] 58335 er en 150 µm dobbeltsidig transparent PET-tape utstyrt med akrykleber.

Produktbeskrivelse

Akrykleberen gir fremragende umiddelbar klebekraft på polare underlag og egner seg til ru overflater som f.eks. glimmerplate. PET-bærematerialet gjør den svært velegnet til konvertering. Dekkpapiret av pergamyn (med tesas logofarger hvit/rød og brun/blå) sikrer at tapen lett kan fjernes uten å etterlate kleberester under påføring.

Funksjoner

- Svært rask fukting på ru overflater, for eksempel glimmerplater (> 2N/cm)
- Enestående formbarhet
- Fremragende umiddelbar klebekraft
- Lett å håndtere i konverteringsprosesser
- God bestandighet under krevende miljøforhold i bilindustrien

Applikasjon

tesa[®] 58335 er spesialutviklet for krevende batteriapplikasjoner innen montering, laminering og konvertering og gir fremragende fukting på begge sider.

Montering i batteri- eller lamineringsapplikasjoner som:

- Montering av glimmerplater
- Montering av aerogel
- Annen krevende montering

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PET	• Farge	Transparent
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linerfarge	Hvit med rødt logo
• Type liner	Pergamyn	• Linertykkelse	69 µm
• Total tykkelse	150 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Fuktbestandighet	good	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	good
• Gjennomslagspenning	6000 V	• Temperaturbestandighet, lang	125 °C
• Klebeevne	very good	varighet	

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=58335>



tesa[®] 58335

150µm D/S PET

Product Information

Klebekraft

- | | | | |
|--|-----------|---|----------|
| • Klebeevne på Aluminium (umiddelbart) | 9.1 N/cm | • Steel (easy-side, initial) | 8.9 N/cm |
| • Klebeevne på Aluminium (etter 3 dager) | 9.9 N/cm | • Klebeevne på Stål (linerside, etter 14 dager) | 9.8 N/cm |
| • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 9 N/cm | • Klebeevne på Stål (linerside, umiddelbart) | 9.1 N/cm |
| • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 10.5 N/cm | | |

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=58335>