




# tesa® 77815 Primerless Line



## Produkt Informasjon

1,5 mm dobbeltsidig akrylskumtape til montering av utvendige deler på biler

## Produktbeskrivelse

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77815 er en dobbeltsidig akrylskumtape til montering av utvendige deler på biler. Denne tapen er et symmetrisk designet produkt i tre lag, som er belagt på begge sider med et klebemiddel med lav overflateenergi (LSE). Det kan gjøre bruken av primer unødvendig. Dens høytytende LSE-klebemiddel sikrer et effektivt og sikkert grep på typiske bildeler laget av LSE- (som PP og PP/EPDM) samt MSE-plast (som ABS) uten bruk av primer.

I tillegg har produktet vårt utmerkede klebeegenskaper når det kommer til ulike typer OEM-klarlakker. Takket være sin viskoelastiske kerne av akrylskum har tesa® ACX<sup>plus</sup> 77815 Primerless Line evnen til å absorbere og avbøye dynamiske og statiske belastninger.

Fås også i formatene 0,5 mm, 0,8 mm og 1,1 mm.

## Viktigste egenskaper

- Høy umiddelbar yteevne på LSE-plast og klarlakker som er vanskelige å sammenføye uten bruk av primer
- Overlegen klebekraft rett etter påføring
- Fremragende festestabilitet ved en påføringstemperatur helt ned til 5°C
- PFAS / PFOS-fritt produkt
- Effektiv og robust påføring
- Viskoelastisk kerne av akrylskum for å kompensere for ulik termisk strekkbarhet i de sammenføyde delene
- Enestående flyteegenskaper
- Høy bestandighet overfor luftfuktighet og UV

LSE: lav overflateenergi, MSE: middels overflateenergi

## Applikasjon

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77815 Primerless Line er egnet til en lang rekke permanente utvendige monteringsløsninger. For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.

Eksempel på anvendelser:

\* Sidelister og pyntelister

\* Emblemer

\* Spoilere

\* Antenner

\* Dørister

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=77815>



# tesa® 77815

## Primerless Line

### Produkt Informasjon

#### Applikasjon

\* PDC-montering

#### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

#### Produktinnhold

|                 |           |                  |         |
|-----------------|-----------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 1500 µm |
| • Klebetype     | LSE       | • Farge          | Grå     |
| • Type liner    | PE        | • Linerfarge     | Blå     |

#### Egenskaper / ytelsesverdier

|                             |           |                                    |               |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|---------------|
| • Aldringsbestandighet (UV) | good      | • Statisk strekkholdkraft ved 90°C | very good     |
| • Fuktbestandighet          | very good | • T-block                          | very good     |
| • L-jig                     | good      | • Temperature range                | -40 to +80 °C |

#### Adhesjon til

|                                         |         |                                          |         |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på ABS (etter 3 dager)      | 34 N/cm | • Klebeevne på PP (Umiddelbart, 1 min)   | 34 N/cm |
| • Klebeevne på ABS (Umiddelbart, 1 min) | 32 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager)      | 39 N/cm |
| • Klebeevne på PP (etter 3 dager)       | 44 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart, 1 min) | 36 N/cm |

#### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=77815>