



tesa® 4317

Produkt Informasjon



Produktbeskrivelse

Produktet er tynt og fleksibelt og derfor velegnet til alle alminnelige maskeringsoppgaver og til ovnstørking opp til 80 °C.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 140 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 10 % | • Rivbar for hånd | very good |
| • Bruddstyrke | 38 N/cm | • Temperaturbestandighet (30 min) | 100 °C |
| • Lett å fjerne | Ja | • Temperaturbestandighet (60 min) | 80 °C |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04317>