




tesa® 62622

Produkt Informasjon



150 µm dobbeltsidig svart skumtape med høy yteevne

Produktbeskrivelse

tesa® 62622 er en svart, dobbeltsidig, tynn skumtape. Tapen er utstyrt med en akrykleber.

Funksjoner

- Tykkelse: 150 µm
- Svært høy sammenføyningsstyrke
- Svært formbart bæremateriale i skum gir fremragende støtmotstand
- Overlegen bestandighet overfor forskyvning takket være det effektive klebemiddelet
- Vanntett
- God tetningsevne mot fuktighet og støv

Applikasjon

- Montering av berøringspaneler
- Montering av objektiver i mobiltelefoner
- Montering av LCD-deksel / frontpanel i bærbare PC-er
- Montering på ujevne og grove overflater

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 150 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | • Farge | Sort |
| • Type liner | PET | • Linertykkelse | 50 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|---|-------|
| • Bruddforlengelse | 380 % | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 90 °C |
| • Bruddstyrke | 12 N/cm | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 80 °C |



tesa® 62622

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	10 N/cm	• Klebeevne på PC (umiddelbart)	13 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	14 N/cm	• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	13 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	12 N/cm	• Klebeevne på PMMA (Umiddelbart)	13 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	13 N/cm	• Klebeevne på PMMA (etter 14 dager)	13 N/cm
• Klebeevne på Glass (Umiddelbart)	13.5 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	13 N/cm
• Klebeevne på Glass (etter 14 dager)	13.5 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	13 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=62622>