



tesa® ACXplus 77808 Primerless Line



Produkt Informasjon

0,8 mm dobbeltsidig akrylskumtape til montering av utvendige deler på biler

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 77808 er en dobbeltsidig akrylskumtape til montering av utvendige deler på biler. Denne tapen er et symmetrisk designet produkt i tre lag, som er belagt på begge sider med et klebemiddel med lav overflateenergi (LSE). Det kan gjøre bruken av primer unødvendig. Dens høytytende LSE-klebemiddel sikrer et effektivt og sikkert grep på typiske bildeler laget av LSE- (som PP og PP/EPDM) samt MSE-plast (som ABS) uten bruk av primer.

I tillegg har produktet vårt fremragende klebeegenskaper på forskjellige typer OEM-klarlakk. Takket være den viskoelastiske kjernen av akrylskum har tesa® ACX^{plus} 77808 Primerless Line evnen til å absorbere og avbøye dynamiske og statiske belastninger.

Fås også i formatene 0,5 mm, 1,1 mm og 1,5 mm

Viktigste egenskaper

- Høy umiddelbar yteevne på LSE-plast og klarlakk som er vanskelige å sammenføye uten bruk av primer
- Overlegen klebekraft rett etter påføring
- Fremragende festestabilitet ved en påføringstemperatur helt ned til 5°C
- PFAS / PFOS-fritt produkt
- Effektiv og robust påføring
- Viskoelastisk kerne av akrylskum for å kompensere for ulik termisk strekkbarhet i de sammenføyde delene
- Enestående flyteegenskaper
- Høy bestandighet overfor luftfuktighet og UV

LSE: lav overflateenergi, MSE: middels overflateenergi

Applikasjon

tesa® ACX^{plus} 77808 Primerless Line er egnet til en lang rekke permanente utvendige monteringsløsninger. For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.

Eksempel på anvendelser:

* Sidelister og pyntelister

* Emblemer

* Spoilere

* Antenner

* Dørister

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=77808>



tesa® ACXplus 77808

Primerless Line

Produkt Informasjon

Applikasjon

* PDC-montering

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 800 µm |
| • Klebetype | LSE | • Farge | Grå |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|-----------|---|---------------|
| • Aldringsbestandighet (UV) | good | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 80 °C |
| • Fuktbestandighet | very good | • Temperature range | -40 to +80 °C |
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 120 °C | | |

Adhesjon til

- | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på ABS (Umiddelbart) | 26 N/cm | • Klebeevne på PP (etter 3 dager) | 30 N/cm |
| • Klebeevne på ABS (etter 3 dager) | 28 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 28 N/cm |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart) | 29 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 31 N/cm |

Ytterligere informasjon

- Statisk skridstyrke testet med 25 mm x 25 mm tape på stål, vekt 200 g
- PV 15 = kongeblått silikonisert foliebasert HDPE-dekkpapi
- Temperaturområde: verdiene avhenger av belastningen

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=77808>