



tesa® 62530

Produkt Informasjon



Dobbeltklebende monteringstape, PE-skum

Produktbeskrivelse

tesa® 62530 er en dobbeltsidig PE-skumtape til generell monteringsbruk. Det består av meget tilpasningsbart lukket celle PE-skumplast og akrylklebestoff.

Produktfordeler:

- God klebeevne på kraftig strukturerte overflater
- Allsidig klebeevne for høy umiddelbar klebing på mange forskjellige overflater
- God til bruk ute: * UV-, vann og alders-resistent
- Kompenserer for forskjellige varmeutvidelser i forskjellige materialer
- Høy øyeblikkelig bindekraft selv ved lavt bindetrykk
- Veldig god kuldesjokkabsorbering

Applikasjon

- Vegglister
- Støv og fuktforsegling
- Bekledningspaneler for innevegger

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 3000 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | • Farge | Sort / hvit |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|-------|
| • Bruddforlengelse | 160 % | • Statisk strekkholdkraft ved 23°C | good |
| • Bruddstyrke | 13.3 N/cm | • Statisk strekkholdkraft ved 40°C | good |
| • Aldringsbestandighet (UV) | good | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 80 °C |
| • Kjemikaliebestandig | very good | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 80 °C |
| • Klebeevne | good | | |



tesa® 62530

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	6 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	6 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	6 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	6 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	6 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	6 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	6 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	6 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	6 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	6 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	6 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	6 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	2 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	6 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	2 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	6 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	6 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	6 N/cm

Ytterligere informasjon

Klebeevne:

– med det samme og etter 14 dager: skumdeling på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

Langsiktig dempende egenskaper og temperaturmotstand er sertifisert av ift institute, Tyskland (rapport nr. 105 32948/1)

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=62530>