



tesa® 4964

Produkt Informasjon



Dobbeltsidig Tape med Bæremateriale av Lerret

Produktbeskrivelse

tesa® 4964 består av et rivesterkt og fleksibelt bæremateriale av lerret med et klebesystem av naturgummi. Den dobbeltsidige tapen sikrer midlertidig bestandighet overfor UV-lys, aldning, fukt og myknere. Kleberen har en høy belegningsvekt og er dermed velegnet til montering på uregelmessige overflater. Kleberen av naturgummi har fremragende klebeevne og kort forankringstid. tesa® 4964 kan i de fleste tilfeller fjernes fra overflater uten å etterlate kleberester. Det skal utføres en innledende test før tesa® 4964 monteres på myknede overflater.

Bærekraftige Aspekter

- 50 % biobasert karboninnhold i totalproduktet uten liner (testet i henhold til EN 16640)



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- tesa® 4964 er ideell til teppelegging
- Den dobbeltsidige tapen brukes til laminering av buestøtter og som hælbeskyttelse
- tesa® 4964 brukes til skjøting av tekstilbaner
- Det finnes en versjon av tapen som er designet spesielt for fresing av bikakemønstre
- Tapen fås med forskjellige dekkpapirvarianter

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Tekstil	• Total tykkelse	390 µm
• Klebetype	Naturgummi	• Farge	Hvit
• Total bio-based carbon content excl. liners (acc. DIN EN 16640)	50 %		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	6 %	• Kjemikaliebestandig	low
• Bruddstyrke	80 N/cm	• Klebeevne	very good
• Aldringsbestandighet (UV)	medium	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	medium
• Bestandig over for bløtgjørere	good	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	low
• Fuktbestandighet	medium	• Temperaturbestandighet, kort varighet	110 °C

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04964>



tesa® 4964

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	7.3 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	7.2 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	7.8 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	6.8 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	7.2 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	6.9 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	7.3 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	7.2 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	7.4 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	7.5 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	7.5 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	6.9 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	5.3 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	7 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	5.4 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	7.5 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	6.5 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	7.6 N/cm

Ytterligere informasjon

Innleggsvarianter:

PVO brunt glassinepapir (71 µm)

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04964>