



tesa® 77811

Primerless Line



Produkt Informasjon

1,1 mm dobbeltsidig skumtape av akryl til montering av utvendige deler på biler

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 77811 er en dobbeltsidig skumtape av akryl til montering av utvendige deler på biler. Det er et symmetrisk designet produkt som består av tre lag belagt med et lim med lav overflateenergi (LSE) på hver side, noe som eliminerer primeren i produksjonsprosessen. LSE-limet sikrer sikker vedheftning på typiske bildeler fremstilt av LSE- (som PP og PP / EPDM) og MSE-plast (som ABS) uten primer. Denne tapen kleber godt på lakk og fås i dimensjonene 0,8 mm og 1,5 mm. Takket være den viskoelastiske akrylskumkjernen har tesa® ACX^{plus} 77811 Primerløs evne til å absorbere og fordele dynamiske og statiske belastninger.

LSE: lav overflateenergi

MSE: medium overflateenergi

Applikasjon

- Høy initial klebekraft på LSE-plast og lakk uten bruk av primer
- Sterk initial klebekraft umiddelbart etter påføring
- Sikker hold ved påføringstemperaturer ned til 5 °C
- Effektiv og robust applikasjon
- Viskoelastisk akrylskumkerne kompenserer for forskjellige termiske forlengelser av sammenføyde deler
- Motstandsdyktig overfor fukt og UV
- Brukes til montering av pyntelister og merker, emblemer, antenner, PDC-montering (montering av parkeringssensorer), spoiler osv.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	1100 µm
• Klebetype	LSE	• Farge	Grå
• Type liner	PE	• Linerfarge	Blå

Egenskaper / ytelsesverdier

• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Statisk strekkholdkraft ved 90°C	good
• Fuktbestandighet	very good	• T-block	very good
• L-jig	good	• Temperature range	-40 to +80 °C



tesa® 77811

Primerless Line

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|---|---------|--|---------|
| • Klebeevne på ABS (etter 3 dager) | 31 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 35 N/cm |
| • Klebeevne på ABS (Umiddelbart, 1 min) | 29 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 35 N/cm |
| • Klebeevne på PP (etter 3 dager) | 38 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart, 1 min) | 32 N/cm |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart, 1 min) | 33 N/cm | | |

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=77811>