


tesa® 58334

100µm D/S PET



Produkt Informasjon

tesa® 58334 er en 100µm differensiert dobbeltsidig transparent PET-teip utstyrt med akryllim med høy hefteevne.

Produktbeskrivelse

Det akrylbaserte limet med høy hefteevne gir enestående umiddelbar klebeevne på polare underlag og er egnet for ujevne overflater som for eksempel mika-plater. PET-bæreren sikrer utmerket konverteringsytelse. Glassin-lineren gjør det enkelt å fjerne teipen uten limrester ved påføring.

Funksjoner

- Svært rask væteevne på ujevne overflater, som mika-plater (>1,2N/cm)
- Enestående tilpasningsevne
- Utmerket umiddelbar klebeevne
- God håndtering i konverteringsprosessen
- God motstandsdyktighet mot krevende miljøforhold i bilindustrien

Applikasjon

tesa® 58334 er spesielt utviklet for krevende monterings-, laminering- og konverteringsapplikasjoner innen kraftbatterier, med utmerket væteevne på den åpne siden.

Montering i kraftbatterier eller laminering, slik som:

- Montering av mika
- Montering av aerogel
- andre krevende monteringsoppgaver

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PET	• Farge	Transparent
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linerfarge	Brun/blå logo
• Type liner	Pergamyn	• Linertykkelse	69 µm
• Total tykkelse	100 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Fuktbestandighet	god	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	god
• Gjennomslagspenning	5900 V	• Temperaturbestandighet, lang	125 °C
• Klebeevne	veldig bra	varighet	

tesa® 58334

100µm D/S PET

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| • Klebeevne på Aluminium (umiddelbart) | 5.6 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 9.7 N/cm |
| • Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager) | 9.5 N/cm | • Klebeevne på Stål (linerside, etter 14 dager) | 9.4 N/cm |
| • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 7 N/cm | • Klebeevne på Stål (linerside, umiddelbart) | 6.1 N/cm |

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=58334>