

tesa® 4174

Produkt Informasjon



Varmebestandig tynnlinjetape til designmaling

Produktbeskrivelse

tesa® 4174 er en varmebestandig tynnlinjetape av polyvinylklorid med kleber av naturgummi. Tynnlinjetapens fleksibilitet gjør den ideell til bruk på buede og flerdimensjonale overflater. Den garanterer presise og rette malingskanter, noe som gjør den perfekt til forskjellige typer malearbeid. Dessuten har tesa® 4174-tapen høy bestandighet overfor høytrykksspyling, mens den er egnet til bruk under utstansing. Tapen sikrer at malingsflekker ikke renner av og fungerer dessuten flammehemmende. Denne tynnlinjetapen er svært temperaturbestandig, mens formbarheten gjør at den tilpasser seg etter materialer som endrer form ved ovntørking. Den varmebestandige tapen er praktisk å bruke, siden den er lett å rive over for hånd og kan fjernes uten å etterlate kleberester.

Applikasjon

- tesa® 4174 brukes til maskering samt en lang rekke andre anvendelser der det ønskes fine linjer
- Tynnlinjetapen gjør det mulig å oppnå svært presise kanter når det påføres maling og sprøytelakk.
- tesa® tape 4174 fås også med dekkpapi til ombygning og utstansing
- På forespørsel fås både tesa® 4174 og tesa® 54174 – også som spesialtilpassede utstansinger

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------------|----------------|
| • Bruddstyrke | 25 N/cm | • Rivbar for hånd | veldig bra |
| • Egnet til utstansing | Ja | • Temperaturbestandighet (30 min) | not applicable |
| • Lett å fjerne | Ja | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.7 N/cm |
|---------------------|----------|

Ytterligere informasjon

tesa® 4174 er også tilgjengelig for omforming og formtilskjæring med papirinnlegg 4174 PV4:

Klebeevne på stål = 4.4 N/cm,

avrullingskraft fra innlegg = 14 cN/cm

tesa® 4174

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4174>