

tesa® 60650

Produkt Informasjon



Sterk 50 µm Aluminiumstape med og uten dekkpapiir (PV1 og PV0)

Produktbeskrivelse

tesa® 60650 består av 50 µm tykk staniol belagt med en akrylkleber. Alutapen er UL 510-brannhemmende, dampnett samt motstandsdyktig overfor olje og syre. Akrylkleberen muliggjør fremragende vedheftning på polære overflater, mens den er bestandig overfor fukt og har god evne til varmeledning. Tapen er lett å rive for hånd, noe som muliggjør problemfri bruk og gjør den populær blant håndverkere. Denne aluminiumstapen kan brukes til beskyttelse, maskering, isolering og reparasjon på enhver metalloverflate. Den er ideell til profesjonell reparasjon av varmeanlegg, tak og takrenner. Alutapen fås både med (PV1) og uten dekkpapiir (PV0). Den er aldersbestandig og velegnet til både innen- og utendørs anvendelser.

Applikasjon

- Egnert til forskjellige anvendelser: forsegling og sammenføyning av varmeisolering, maskering, beskyttelse, reparasjon og lukking
- Har god mekanisk bestandighet og fremragende vedheftning på polære overflater
- Fås med (PV1) og uten dekkpapiir (PV0)
- Tapen er bestandig overfor olje, syre og aldring, mens den samtidig er brannhemmende (UL-godkjent)
- Tapen har høy varmeledningsevne

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Aluminiumsfolie | • Type liner | Ingen |
| • Klebetype | Akryl | • Total tykkelse | 90 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| • Bruddforlengelse | 6 % | • Driftstemperatur opp til | 160 °C |
| • Bruddstyrke | 40 N/cm | • Lett å fjerne | Nei |
| • Baksidutseende (visuelt) | reflective | • Rivbar for hånd | veldig bra |
| • Driftstemperatur fra | -40 °C | | |

Adhesjon til

- | | | | |
|------------------------------------|----------|----------------------------------|--------|
| • Adhesjon to Backing | 0.5 N/cm | • Klebeevne på PVC (umiddelbart) | 6 N/cm |
| • Klebeevne på Glass (Umiddelbart) | 9 N/cm | • Klebeevne på Stål | 9 N/cm |
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 4.5 N/cm | | |

tesa® 60650

Produkt Informasjon

Sertifikater

Sertifisert i henhold til
DIN 4102 B1 and UL 510A

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60650>