


tesa® 70465

Produkt Informasjon



650 µm dobbeltsidig hvit tape til sammenføring og etterfølgende fjerning

Produktbeskrivelse

tesa® 70465 er en dobbeltsidig monteringstape som kan fjernes ved å strekke klebemiddelet i vedheftingslaget (stripping).

Funksjoner

- Tykkelse: 650 µm
- Meget høy sammenføyningsstyrke
- Overlegen bestandighet overfor utpressing og støt
- Lett å fjerne selv etter lang tids vedheft ved å strekke klebemiddelet

Applikasjon

- midlertidig montering av komponenter i elektriske apparater under produksjonsprosessen
- permanent montering av komponenter i elektriske apparater med mulighet for å fjerne delene i forbindelse med reparasjon eller gjenbruk
- Montering av berøringspanel i bærbare og alt-i-ett-PC-er

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Ingen	• Farge	Hvit
• Klebetype	Spesialitet	• Linerfarge	Brun
• Type liner	Pergamyn	• Linertykkelse	72 µm
• Total tykkelse	650 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Fjernes etter 14 dage (23°C)	veldig bra	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	veldig bra
• Fjernes uten kleberester	Ja	• Temperaturbestandighet, kort varighet	90 °C
• Løsemiddelfri	Ja	• Temperaturbestandighet, lang varighet	60 °C
• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	veldig bra		

tesa® 70465

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på Aluminium (umiddelbart) | 18 N/cm | • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 12 N/cm |
| • Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager) | 18 N/cm | • Klebeevne på PE (etter 14 dager) | 12 N/cm |
| • Klebeevne på Magnesium (umiddelbart) | 16 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 25 N/cm |
| • Klebeevne på Magnesium (etter 14 dager) | 16 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 25 N/cm |

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=70465>