

tesa® 50575

Produkt Informasjon



Meget sterk 80 µm aluminiumstape med og uten dekkpapir (PV1 og PV0)

Produktbeskrivelse

tesa® 50575 er en kraftig aluminiumstape bestående av 80µm aluminiumfolie og akryklebestoff.

tesa® 50575 har høy strekkstyrke og brukes hovedsaklig i maskinindustrien, men også innenfor en lang rekke andre områder.

Egenskaper:

- God klebeevne
- Mekanisk motstand
- Fukt-resistent
- Damp tett
- Flammesikker
- Olje- og syrerresistent
- Høy varmeledende evne
- Alder-resistent
- Varme- og lysreflekterende
- Resistent mot kraftige syre- og baseløsninger
- Tilgjengelig uten innlegg (PV0) og med innlegg (PV1)
- tesa® 50575 er sertifisert av AREVA i samsvar med Siemens AG standard TLV 9027/01/06 for atomkraftverk: samlet halogeninnhold < 1000 ppm, samlet sulfurinnhold < 1000 ppm

Applikasjon

- Maskering ved malingsfjerning
- Montering av kondensator i kjøleskap
- Universal temperaturisolering
- Forsegling av rør
- Maskering, beskyttelse, reparasjon, lukking ... og mye mer!

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Aluminiumsfolie	• Linerfarge	Hvit
• Klebetype	Akryl	• Linertykkelse	65 µm
• Type liner	Papir	• Tapetykkelse	_NULL µm
• Total tykkelse	120 µm		

tesa® 50575

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------|--------|
| • Bruddforlengelse | 5 % | • Driftstemperatur fra | -50 °C |
| • Bruddstyrke | 65 N/cm | • Driftstemperatur opp til | 150 °C |
| • Baksideutseende (visuelt) | reflective | • Rivbar for hånd | god |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=50575>