

tesa® 54411

Produkt Informasjon



Forseglingstape med høy yteevne

Produktbeskrivelse

tesa® 54411 forseglingstape med høy yteevne er en pålitelig og holdbar forseglingsløsning som er perfekt til en rekke applikasjoner. Det UV-bestandige bærematerialet og den aldringsbestandige akrylkleberen sikrer at den tåler selv de tøffeste forhold. Uansett om du skal forsegle en fuge eller beskytte mot støv og fuktighet, er tesa® 54411 et førsteklasses valg. Designet har en høy yteevne som sikrer at tapen vil gi en langvarig forsegling som du kan stole på.

Funksjoner

- Dekkpapiret er plassert over bærematerialet slik at du kan påføre det myke klebemiddelet uten stress.
- Dekkpapiret kan fjernes når du har trykket ned tapen første gang, slik at det malbare og slitebestandige bærematerialet blir eksponert
- Klebemiddelet og bærematerialet er svært formbare, noe som gjør dem perfekte til å forsegle fuger og nagler med lite press
- Klebemiddelet er ideelt til rask forsegling siden det fuktes umiddelbart, noe som reduserer herdetiden sammenlignet med tetningsmidler
- Produktet vårt er fritt for fluorholdige kjemikalier (PFAS) for å gjøre det sikkert å bruke

Applikasjon

- Forsegl fuger, sømmer og nagler øyeblikkelig og varig
- Du kan reparere plasttanker, siloer og containere på en enkel og rask måte

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Ionomer film	• Linerfarge	Transparent
• Klebetype	Akryl	• Linertykkelse	60 µm
• Type liner	siliconised PET	• Tapetykkelse	1100 µm

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	330 %	• Klebeevne	god
• Bruddstyrke	35 N/cm	• Løsemiddelfri	Ja
• Aldringsbestandighet (UV)	veldig bra	• Rivbar for hånd	Nei
• Driftstemperatur opp til	100 °C	• Slitstyrkebestandighet	veldig bra
• Fjernes uten kleberester	Nei	• UV-resistance	104 weeks
• Fleksibilitet	veldig bra	• Water resistance	veldig bra
• Kan skrives på	Ja		

tesa® 54411

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på ABS
(Umiddelbart) | 12 N/cm | • Klebeevne på Glass
(Umiddelbart) | 11 N/cm |
| • Klebeevne på Aluminium
(umiddelbart) | 9 N/cm | • Klebeevne på Stål | 11 N/cm |
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | | |

Ytterligere informasjon

Det er mulig å oppnå høyere verdier for avrivningsmotstand eller til og med forkorte hviletiden ved hjelp av

- tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure for metaller
- tesa® 60151 Adhesion Promoter Glass for glass

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=54411>