

tesa® 51300

Produkt Informasjon



Bandoleringstape

Produktbeskrivelse

Tapen består av kreppet papir med varmeresistent varmeherdet klebestoff.

For kortsiktig eksponering, maksimal egnet temperatur er 180 #.

Applikasjon

Produktet er dermed spesielt passende for sammenbinding av deler som i løpet av en produksjonsprosess må passere en tørkesone etter lakking eller er utsatt for kunstig aldring med varme.

Pga. det aldersresistente klebestoffet passer tesa® 51300 spesielt til forsyningsbelter.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total tykkelse | 160 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|------|---------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 12 % | • Bruddstyrke | 39 N/cm |
|--------------------|------|---------------|---------|

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.1 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® 51300

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Farge: chamois, blå

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=51300>